# АВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОННЫЙ БЛОК

## ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Марка по плотности | D500 | D600 |
|---|---|---|
| Класс прочности | В 2,5 | В 3,5 |
| Марка по морозостойкости (цикл) | R-150 | R-150 |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии (Вт/мºС) | 0,12 | 0,14 |
| Коэффициент паропроницаемости (мг/(м*4*ПА)) | 0,20 | 0,16 |
| Отпускная влажность по массе, %, не более | 12-18 | 12-18 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **перегородочный**<br> <br> | ***Размер, мм.***<br>**625x100x250**<br>***вес 1шт:*** **10кг**<br>***кол-во блоков***<br>***в1м/3*** **-64шт**<br>***в1под*** **-128шт=2м3** | **перегородочный**<br> <br> | ***Размер, мм.***<br>**625x150x250**<br>***вес 1шт:*** **16кг**<br>***кол-во блоков***<br>***в1м/3*** **-40шт**<br>***1под*** **-80шт=1,875м3** |
| **для бань,гаражей,пристроек**<br>  <br> | ***Размер, мм.***<br>**625x200x250**<br>*вес 1шт:* **20кг**<br>***кол-во блоков***<br>***в1м/3*** **-32шт**<br>***в1под*** **-64шт=2м3** | **Для бань,гаражей,пристроек**<br> <br> | ***Размер, мм.***<br>**625x250x250**<br>***вес 1шт:*** **25кг**<br>***кол-во блоков***<br>***в1м/3*** **-24шт**<br>***в1под*-48шт=1,875м3** |
| **Несущие стены**<br> <br> | ***Размер, мм.***<br>**625x300x250**<br>***вес 1шт:*** **30,400кг**<br>***кол-во блоков***<br>***в1м/3*** **-21,33шт**<br>***в1под*** **-40шт=1,875м3** | **Несущие стены без утепления**<br> <br> | ***Размер, мм.***<br>**625x400x250**<br>***вес 1шт:*** **40кг**<br>***кол-во блоков***<br>***в1м/3*** **-16шт**<br>***в1под*** **-32шт=2м3** |